

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
ГРУНТОВКА ДЛЯ ПАРКЕТУ PREMIUM
WATER BASED TM PROTEX

Тип – ґрунтовка водно-дисперсійна



ПРИЗНАЧЕННЯ – водно-дисперсійна акрилова ґрунтовка для паркету «PREMIUM» застосовується в промислових умовах та в побуті для ґрунтування дерев'яних поверхонь, які експлуатуються всередині приміщень: паркету, дерев'яної підлоги, сходів. В першу чергу призначається для ґрунтування паркетної підлоги перед нанесенням фінішного паркетного лаку. А також для ґрунтування меблевих фасадів, поверхонь столу, дерев'яних елементів декору.

СКЛАД вода, акрилова дисперсія, acticide MBS - 0.2%, спеціальні добавки.

ВЛАСТИВОСТІ

ґрунтовка для паркету «PREMIUM» використовується для просочення та видалення ворсу з поверхні деревини, за допомогою шліфування. Після висихання утворює прозору, тверду, вологостійку плівку. Має високу адгезію до дерев'яної поверхні. Заґрунтована поверхня з фінішним лаковим шаром має відмінну зносостійкість та еластичність. Ґрунтовка готова до використання, не потребує розведення. Продукт екологічно безпечний.

ВИКОРИСТАННЯ

Умови при фарбуванні	поверхня повинна бути сухою. Фарбування проводити при температурі від +5°C до +35°C та відносній вологості повітря не більше 80%. Не рекомендовано проводити фарбування під дією прямого сонячного проміння, у вітряну погоду.
Підготовка поверхні перед фарбуванням	поверхня повинна бути сухою, чистою, без залишків мастики, воску та пилу. Паркет та дерев'яну підлогу необхідно циклювати до видалення старого покриття. Не застосовувати для ґрунтування поверхонь, вкритих раніше алкідними, алкід-уретановими та нітроцелюлозними матеріалами.
Фарбування	перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати та витримати 10-15 хвилин. Ґрунтувати паркет краще спеціальним валиком, а також пензлем або пневматичним розпиленням. Роботи проводити при температурі повітря від +10°C до +30°C і вологості повітря не вище 70%. Ґрунтовку рекомендовано наносити в 1-2 тонких шари. Час висихання кожного шару 2 години при температурі (18-22)°C. Шліфувати заґрунтовану поверхню не раніше ніж через 2 години сіткою або наждачним папером зернистістю 120-150. Для більш якісного шліфування рекомендується залишати заґрунтовану поверхню «на ніч». Витрати продукту: 1л ґрунтовки для паркету «PREMIUM» покриває (8-12)м ² поверхні, або (70-130)г на 1м ² одношарового покриття.
Очищення інструментів	Робочі інструменти очистити водою
Заходи безпеки	Ґрунтовка не містить шкідливих та токсичних речовин. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. У разі попадання на шкіру змити водою. Зберігати в недоступному для дітей місці. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та паспорт безпеки є в наявності та надаються окремо.
Умови зберігання	зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +40°C. Не можна заморожувати! Гарантійний термін зберігання – 18 міс.
Утилізація відходів	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.

ГРУНТОВКА ДЛЯ ПАРКЕТУ PREMIUM WATER BASED TM PROTEX ТУ У 24.3-34099990-023:2007 Редакція № 3 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА		
Вміст нелетких речовин, %,	не менше 25	ДСТУ ISO 3251
Час витікання за лійкою в'язкості ДСТУ ISO 2431 №6 за температури плюс (23,0±0,5) ⁰ С, с.,	30 - 45	ДСТУ ISO 2431
Час висихання до ступеню 3, за температури:плюс (23±2) ⁰ С, год.,	не більше 4	ДСТУ ISO 9117-5
Густина за температури плюс (20±0,5) ⁰ С,г/см ³	не менше 1,0	ДСТУ ISO 2811-1
Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) с.,	не менше 75	ДСТУ ISO 1522
Витрати матеріалу на одношарове покриття	1л грунтовки для паркету «PREMIUM» покриває (8-12)м ² поверхні, або (70-130)г на 1м ² одношарового покриття.	
Особливі умови	Грунтування проводити при температурі від +5 °С до +35 °С та відносній вологості повітря не більше 80 %.	
Розчинник	Вода	
тара	4 кг, 9 кг	

Категорія (g) WB 50 г/л ЛОС

Фактичний вміст: 35 г/л ЛОС