

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ WOOD LINE Т.М. PROTEX

Тип – ґрунтовки для захисту деревини



ПРИЗНАЧЕННЯ – для ґрунтування і заповнення пористої поверхні деревини перед нанесенням поліуретанових, алкідно-уретанових та нітроцелюлозних фінішних покриттів. В першу чергу призначається для ґрунтування паркетної підлоги перед нанесенням паркетного лаку. Ґрунтовка порозаповнююча може використовуватись як самостійне покриття для напівматового лакування виробів з деревини, які експлуатуються всередині приміщень.

СКЛАД розчин нітроцелюлози і алкідної смоли в органічних розчинниках (бутилацетат, ацетон, етанол, бутанол, ксилол, толуол), з введенням спеціальних наповнювачів та функціональних добавок для порозаповнення та полегшення шліфування. Не містить свинець. Без прекурсорів.

ВЛАСТИВОСТІ

ґрунтовка порозаповнююча WOODLINE утворює прозоре, шовковисто-матове тверде покриття. Містить порозаповнюючі компоненти, які просочують та сприяють видаленню ворсу з поверхні деревини, за допомогою шліфування. Має високу адгезію до дерев'яної поверхні. За ґрунтована поверхня з фінішним лаковим шаром має відмінну зносостійкість та еластичність. Швидко сохне. Ґрунтування зменшує витрати паркетних лаків.

ВИКОРИСТАННЯ

Умови при фарбуванні	поверхня повинна бути сухою. Фарбування проводити при температурі від +5°C до +35°C та відносній вологості повітря не більше 80%. Не рекомендовано проводити фарбування під дією прямого сонячного проміння, у вітряну погоду.
Підготовка поверхні перед фарбуванням	дерев'яна поверхня повинна бути сухою, чистою, без залишків мастики та воску. Паркет та дерев'яну підлогу необхідно циклювати до видалення старого покриття.
Фарбування	<p>Перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати. Наносити ґрунтовку необхідно валиком, пензлем або пневморозпилюванням в 1-2 тонких шари. Час висихання кожного шару ґрунтовки при температурі (23±2)°C не більше 1 години. Шліфувати через 1-2 години. Забороняється для розведення використовувати розчинники на основі уайт-спіриту та сольвенту.</p> <p>Витрати ґрунтовки: 1 л ґрунтовки покриває (9-12) м² поверхні, або (85-130) мл/м² одношарового покриття.</p>
Очищення інструментів	Робочі інструменти очистити сольвентом
Умови зберігання	<p>зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі. Зберігати в закритих приміщеннях при температурі від мінус 40°C до плюс 40°C. Берегти від впливу прямих сонячних променів, дії тепла та вологи. При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, ретельно провітрювати приміщення. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. Після використання продукту за призначенням, тару щільно закрити та відправити на побутове звалище. Берегти від вогню!</p> <p>Гарантійний термін зберігання – 12 міс.</p>
Утилізація відходів	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.

ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ WOOD LINE PROTEX

ТУ У 24.3-24712930-012:2004 Зміна 7

Час витікання за лійкою в'язкості №6 за температури плюс $(23,0+0,5)^{\circ}\text{C}$, с.,	не менше 38	ДСТУ ISO2431
Вміст нелетких речовин, %	не менше 10	ДСТУ ISO3251
Час висихання за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год	не більше 1	ДСТУ ISO 9117-5
Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) с.,	не менше 100	ДСТУ ISO1522
Густина за температури плюс $(20\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, г/см ³	не більше 0,9	ДСТУ ISO 2811-1
Витрати матеріалу на одношарове покриття	Витрати ґрунтовки на одношарове покриття складають $(85-130)$ г/ м ² або $(90-117)$ мл/м ² , або 1 л ґрунтовки покриває $(9-12)$ м ² поверхні.	
Розчинник	Рекомендовано розбавляти розчинниками 646, 647 ТМ Хімрезерв	
Зносостійкість	Висока,	

Категорія 8(h) - SB-750 г/л ЛОС

Фактичний вміст - 740 г/л ЛОС