

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ WOOD LINE

#### Т М PROTEx

Тип – грунтовки для защиты древесины



**НАЗНАЧЕНИЕ** – для грунтования и заполнения пористой поверхности древесины перед нанесением полиуретановых, алкидно-уретановых и нитроцеллюлозных финишных покрытий. В первую очередь предназначен для грунтования паркетного пола перед нанесением паркетного лака. Грунтовка порозаполняющая может использоваться как самостоятельное покрытие для полуматовой лакировки изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений.

**СОСТАВ** раствор нитроцеллюлозы и алкидной смолы в органических растворителях (бутилацетат, ацетон, этанол, бутанол, ксилол, толуол), с введением специальных наполнителей и функциональных добавок для порозаполнения и облегчения шлифования. Не содержит свинца. Без прекурсоров.

#### СВОЙСТВА

грунтовка порозаполняющая WOODLINE образует прозрачное, шелковисто-матовое жесткое покрытие. Содержит порозаполняющие компоненты, пропитывающие и способствующие удалению ворса с поверхности древесины с помощью шлифования. Обладает высокой адгезией к деревянной поверхности. По грунтованной поверхности с финишным лаковым слоем имеет отличную износостойкость и эластичность. Быстро сохнет. Грунтование уменьшает расход паркетных лаков.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условия для использования	поверхность должна быть сухой. Покраску производить при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не рекомендуется производить окраску под действием прямых солнечных
---------------------------	--

	лучей, в ветреную погоду.
Подготовка поверхности перед использованием	деревянная поверхность должна быть сухой, чистой, без остатков мастики и воска. Паркет и деревянный пол следует циклировать до удаления старого покрытия.
Использование	<p>Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить грунтовку необходимо валиком, кистью или пневмораспылением в 1-2 тонких слоя. Время высыхания каждого грунтовочного слоя при температуре (23±2)°C не более 1 часа. Шлифовать через 1-2 часа. Запрещается использовать разбавители на основе уайт-спирита и сольвента.</p> <p>Расход грунтовки: 1 л грунтовки покрывает (9-12) м<sup>2</sup> поверхности, или (85-130) мл/м<sup>2</sup> однослойного покрытия.</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очистить сольвентом
Условия хранения	<p>хранить и транспортировать в герметично закрытой таре. Хранить в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 40°C. Берегите от воздействия прямых солнечных лучей, действия тепла и влаги. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. После использования продукта по назначению тару плотно закрыть и отправить на бытовую свалку. Беречь от огня!</p> <p>Гарантийный срок хранения – 12 мес.</p>
Утилизация отходов	Не выливать в канализацию, водоемы, на грунт. Сухие остатки продукта и пустую тару утилизировать как строительный мусор.

## ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ WOOD LINE PROTEX

### ТУ У 24.3-24712930-012:2004 Зміна 7

Час витікання за лійкою в'язкості №6 за температури плюс (23,0+0,5) <sup>0</sup> C, с.,	не менше 38	ДСТУ ISO2431
Вміст нелетких речовин, %	не менше 10	ДСТУ ISO3251
Час висихання за температури (23 ± 2) <sup>0</sup> C, год	не більше 1	ДСТУ ISO 9117-5



Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) с.,	не менше 100	ДСТУ ISO1522
Густина за температури плюс (20±0,5) <sup>0</sup> С, г/см <sup>3</sup>	не більше 0,9	ДСТУ ISO 2811-1
Витрати матеріалу на одношарове покриття	Витрати ґрунтовки на одношарове покриття складають (85-130) г/ м <sup>2</sup> або (90-117) мл/м <sup>2</sup> , або 1 л ґрунтовки покриває (9-12) м <sup>2</sup> поверхні.	
Розчинник	Рекомендовано розбавляти розчинниками 646, 647 <i>ТМ Хімрезерв</i>	
Зносостійкість	Висока,	

Категорія 8(h) - SB-750 г/л ЛОС

Фактичний вміст - 740 г/л ЛОС