


<p><b>ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</b></p> <p><b>ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ</b></p> <p><b>Т М KHMREZERV PRO</b></p> <p><b>Тип – грунтовка акриловая органорастворимая</b></p>	
---	---

**НАЗНАЧЕНИЕ** грунтовка (пропитатель) органорастворимая, предназначена для глубокой пропитки, укрепления и обеспыливания бетонных полов. А также для грунтовки цементно-песчаных стяжек, штукатурки, пенобетона, кирпичных стен и других минеральных поверхностей. Для защиты фасадов и цоколей зданий, железобетонных промышленных конструкций. Рекомендуется для подготовки и укрепления поверхности под нанесение акриловой краски Люкс-Бетон при формировании износостойкого покрытия. Грунтовка предназначена для эксплуатации внутри помещения и в атмосферных условиях.

**СОСТАВ** - Смесь акриловых смол в органических растворителях, гидрофобизирующие и функциональные добавки.

**СВОЙСТВА**

грунтовка органорастворима для бетонных полов, глубоко пропитывает и укрепляет верхний слой бетона и продлевает срок эксплуатации строительных конструкций. Образует износостойкое, водостойкое и атмосферостойкое покрытие. Препятствует появлению высолов. Грунтовка выдерживает влияние бензина и минерального масла. Рекомендуется для грунтования бетонных полов в авторемонтных мастерских, автомойках и паркингах. При нанесении в 2-3 слоя формирует самостоятельное лаковое покрытие с эффектом «мокрого камня».

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

<p>Нанесение</p>	<p>грунтовка готова к использованию. Разведение не рекомендуется. Перед использованием продукт тщательно перемешать. Новый бетонный пол грунтовать не раньше чем через 28 суток. Минеральную поверхность очистить от грязи, смазки, пыли и цементного молочка. Поврежденные участки отремонтировать. Удалить с поверхности высолы. Влажность бетонной поверхности должна быть не больше 4%. Грунтовка быстросохнущая. Время высыхания не больше 1 часа. Наносить грунтовку можно валиком, кистью или пневмораспылителем в 1-3 слоя для получения желаемого эффекта. Следующий слой наносить через 1 час. Грунтовку можно наносить при температуре окружающей среды -10°C.</p>
------------------	---

	Расход материала: при нанесении в 1 слой, на бетон средней пористости до 5 м <sup>2</sup> /л, на плотный бетон до 8 м <sup>2</sup> /л.
Очистка инструмента	Робочі інструменти очистити розчинником 646, 647.
Меры безопасности	При проведенні фарбувальних робіт в приміщенні, а також після їх закінчення, ретельно провітрити приміщення протягом не менше ніж однієї доби. Для захисту рук використовувати гумові рукавички, для захисту органів дихання – респіратор. Легкозаймиста – берегти від вогню! Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю). Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та паспорт безпеки є в наявності та надаються окремо.
Условия хранения	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від -40 °С до +40 °С. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи.  Гарантійний термін зберігання – 24 міс.
Утилизация отходов	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.

#### ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ Т.М. КИМРЕЗЕРВ ПРО

ТУ У 24.3-36421656-033:2010 (редакция №3)

Цвет покрытия	Бесцветный	ДСТУ 3668
Доля нелетучих веществ, %	не менее 10	ДСТУ ISO 3251
Время высыхания при температуре (23 ± 2) °С, год	не более 1	ДСТУ ISO 9117-5
Плотность при температуре плюс (20±0,5)°С, г./см <sup>3</sup>	Не менее 0,8	ДСТУ ISO 2811-1
Растворитель	Сразу после окончания работы очистите инструменты растворителем 646 или 647	
Расход материала для однослойного покрытия	При нанесении в 1 слой, на бетон средней пористости до 5 м <sup>2</sup> /л, на плотный бетон до 8 м <sup>2</sup> /л.	
Упаковка	2,4 л, 10 л, 25 л, 50 л	

Категория (h)-SB-750 г/л ЛОС

Фактическое содержание -710 г/л ЛОС