PROГРЕС 2010

Україна, 25014, м. Кропивницький,
вул. Руслана Слободянюка, буд. 209
E-mail: kiev@khimrezerv.ua www.khimrezerv.ua

IBAN UA823348510000000026007231928
в АТ «ПУМБ» м. Київ, МФО 334851
ЄДРПОУ 45283536
ІПН 452835311235

Тел: +38 (067) 446-95-45

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ **ГРУНТОВКА ВОДОРАСТВОРИМАЯ АКРИЛОВАЯ** **Глубокого проникновения WATER BASED** **, ,** **ТМ «Khimrezerv PRO»,** **Тип – грунтовка водно-дисперсионная**	

НАЗНАЧЕНИЕ – для грунтования минеральных, зашпаклеванных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсовых, деревянных (ДВП, ДСП, фанера) и других типов пористых поверхностей снаружи и внутри помещения перед различными видами ремонтных работ – окрашиванием водно-дисперсионными красками. , наклеиванием обоев, отделкой керамической плиткой и другими работами. Применяется для отделки фасадов домов, а также стен и потолков внутри помещений с целью укрепления пористых (или осыпающихся) поверхностей, выравнивания их поглощающей способности, улучшения адгезии финишной краски или отделочного материала.

СЛАД – вода, водная латексная акриловая дисперсия, функциональные добавки-acticide MBS – 0.06%.

СВОЙСТВА

эффективно укрепляет пористые и осыпающиеся поверхности благодаря специальному латексу, глубоко проникающему в поры поверхности. Выравнивает поглощающую способность поверхности – и вследствие этого уменьшает расход финишной краски. Улучшает адгезию (сцепление с поверхностью) финишной краски или отделочного материала. Повышает защитные свойства системы покрытия и долговечность. Сохраняет высокую паропроницаемость финишного ЛКМ – то есть стена «дышит», что предотвращает конденсацию влаги между покрытием и окрашенной поверхностью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условия при применении	**поверхность должна быть сухой. Покраску производить при температуре от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Не рекомендуется производить окраску под действием прямых солнечных лучей, в ветреную погоду.**
Подготовка поверхности перед применением	**тщательно очистить от грязи, пыли, жировых и других загрязнений. Старые покрытия, некрепко прикрепленные к поверхности или отслаивающиеся, необходимо удалить. Поверхности, ранее окрашенные известью или кремнийорганической краской, очистить до полного удаления старого покрытия. Дефекты поверхности оштукатурить или зашпаклевать с последующим шлифованием и тщательным удалением пыли после шлифования. Новые цементные и бетонные поверхности рекомендуется выдержать перед покраской не менее 1 месяца. Для**

Україна, 25014, м. Кропивницький,
вул. Руслана Слободянюка, буд. 209
E-mail: kiev@khimrezerv.ua www.khimrezerv.ua
IBAN UA823348510000000026007231928
в АТ «ПУМБ» м. Київ, МФО 334851
ЄДРПОУ 45283536
ІПН 452835311235
Тел: +38 (067) 446-95-45

	защиты от плесени и грибка обработать поверхность антисептиком для минеральных поверхностей ТМ KhimrezervPRO.
Нанесение	**грунтовка готова к использованию и не требует разбавления. Наносить кистью синтетической, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя в зависимости от впитывающей способности поверхности. Грунтовка должна полностью впитаться поверхностью и не создавать глянцевое покрытие! Время высыхания каждого слоя - 1-2 часа***
Очистка инструментов	**Рабочие инструменты очистить водой**
Меры безопасности	**грунтовка не містить шкідливих та токсичних речовин. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. У разі попадання на шкіру змити водою. Зберігати в недоступному для дітей місці. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та паспорт безпеки є в наявності та надаються окремо.**
Условия хранения	**зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5^{0}С до +40^{0}С. Не можна заморожувати!** **Гарантійний термін зберігання – 24 міс.**
Утилизация отходов	**Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.**

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ WATER BASED TM Khimrezerv PRO
ТУ У 24.3-34099990-023:2007 редакция No 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доля нелетучих веществ, %	**не менее 5**	**ДСТУ ISO 3251**
Время высыхания до степени 3, не более при температуре: плюс (23±2)^{0}С, год,	**1**	**ДСТУ ISO 9117-5**
Расход материала для однослойного покрытия	**Расход грунтовки для однослойного покрытия – (80-200) г/^{м2}.**	
pH, ед. pH	**7,5 – 10,0**	
Особые условия	**Грунтование следует проводить при температуре от +5 ^{0}С до +35 ^{0}С и относительной влажности воздуха не более 80%.**	
Растворитель	**Вода**	
Упаковка	**5 л, 10 л**	

Категория (h) WB 30 г/л ЛОС

Фактическое содержание: 5 г/л ЛОС