

<p>ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</p> <p>ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЬИ РАСПОЗАПОЛНЯЮЩАЯ "КАПОН"</p> <p>Т.М. ХИМРЕЗЕРВ ПРО</p> <p>Тип – нитроцеллюлозная грунтовка</p>	
---	---

НАЗНАЧЕНИЕ для защиты древесины от потемнения, особенно таких как дуб, бук, сосна и т.д. Для грунтования ячеистой поверхности древесины перед нанесением полиуретановых, алкидно-уретановых и нитроцеллюлозных финишных покрытий. В первую очередь предназначен для грунтования паркета перед нанесением паркетного лака. Грунтовка «Капон» может использоваться как самостоятельное покрытие для лакировки изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений.

СОСТАВ – алкидная смола, раствор колоксилина с добавлением органических растворителей (бутилацетат, ацетон, этанол, бутанол, ксилол, толуол), пластификатор и специальные добавки.

СВОЙСТВА

грунтовка «Капон» образует прозрачное покрытие. Пропитывает и способствует удалению ворса с поверхности шлифовки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условия к применению	деревянная поверхность должна быть сухой, чистой, без остатков мастики и воска. Паркет и деревянный пол следует циклировать до удаления старого покрытия. Перед применением грунтовку тщательно перемешать.
Нанесение	Наносить грунтовку необходимо валиком, кистью или пневмораспылением в 1-2 тонких слоя. Время высыхания каждого грунтовочного слоя не более 1 часа при температуре 20°C. Шлифовать через 1-2 часа. При необходимости лак разбавить (не более 10%) растворителем Р-646, Р-647 ТМ Химрезерв. Запрещается использовать разбавители на основе уайт-спирита и сольвента.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очистить растворителем 646, 647.
Меры предосторожности	При проведении окрасочных работ в помещении, а также после их окончания, тщательно проветрить помещение в течение не менее одних суток. Для защиты рук использовать резиновые перчатки, для защиты органов дыхания – респиратор. Легковоспламеняющаяся – беречь от огня!

	Не содержит токсичных соединений тяжелых металлов (хроматов, свинца). Вывод государственной санитарно эпидемиологической экспертизы и паспорт безопасности есть в наличии и предоставляются отдельно.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от -40 °С до +40 °С. Гарантийный срок хранения – 12 мес.
Утилізація відходів	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.

**ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПОРОЗАПОЛНЯЮЩАЯ «КАРОН»
KHMIREZERV PRO**

ТУ У 24.3-24712930-012:2004 Изменение 7

Время истечения по воронке вязкости Ноб при температуре плюс (23,0±0,5)°С, с.,	не менее 38	ДСТУ ISO 2431
Содержание нелетучих веществ, %	не менее 10	ДСТУ ISO 3251
Время высыхания при температуре (23 ± 2) °С, год	не более 1	ДСТУ ISO 9117-5
—		
Твердость покрытия по маятниковому прибору (маятник Кёнига) с.,	не менее 100	ДСТУ ISO 1522
Плотность при температуре плюс (20±0,5)°С, г./см³	не более 0,9	ДСТУ ISO 2811-1
Расход материала для однослойного покрытия	Расход грунтовки для однослойного покрытия составляет (85-130) г/м² или (90-117) мл/м², или 1 л лака покрывает (9-12) м² поверхности.	
Растворитель	Рекомендуется разбавлять растворителями 646, 647 ТМ Химрезерв	
Долговечность	Высокая	

Категория (h) - SB-750 г/л ЛОС

Фактическое содержание - 740 г/л ЛОС